



UNIVERSUM: ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Научный журнал
Издается ежемесячно с ноября 2013 года
Является печатной версией сетевого журнала
Universum: химия и биология

Выпуск: 1(79)

Январь 2021

Часть 2

Москва
2021

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ВЛИЯНИЕ СОПОЛИМЕРА ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТА С АКРИЛАМИДОМ НА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАТРИЙКАРБОХИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Закироева Нодира Гурсуновна
 канд. хим. наук, доц., фармацевтический факультет,
 Ташкентский фармацевтический институт,
 Республика Узбекистан, г. Ташкент
 E-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

Хазраткулова Севара Мусиновна
 ст. преп., канд. хим. наук,
 Ташкентский фармацевтический институт,
 Республика Узбекистан, г. Ташкент
 E-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

INFLUENCE OF DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER WITH ACRYLAMIDE ON ELECTROKINETIC POTENTIAL OF SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE

Nodira Zokirova
*Associate Professor, Candidate of Chemical Sciences of the Pharmaceutical Faculty
 of the Tashkent Pharmaceutical Institute
 Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Sevara Hazratqulova
*Senior Lecturer, Candidate of Chemical Sciences,
 Tashkent Pharmaceutical Institute
 Republic of Uzbekistan, Tashkent*

DOI: 10.32743/UniChem.2021.79.1-2.20-23

АННОТАЦИЯ

В статье показано, что при смешении различных заряженных полимерных электролитов образуются комплексы при всех соотношениях и знак ξ -потенциала может изменяться. В разбавленных растворах при заряде равном нулю образуется водорастворимый комплекс NaCMC с DMAEMA-AA. Полная нейтрализация NaCMC сополимером происходит при соотношении компонентов 2:1, что указывает на участие обеих функциональных групп сополимера в образовании интерполимерного комплекса.

ABSTRACT

The article shows that when mixing different charged polymer electrolytes, a complex is formed at all ratios and the sign of the ξ -potential can change. In dilute solutions with a charge equal to zero, a water-soluble complex of NaCMC with DMAEMA-AA is formed. Complete neutralization of NaCMC by the copolymer occurs at a component ratio of 2:1, which indicates the participation of both functional groups of the copolymer in the formation of the interpolymer complex.

Ключевые слова: полимер, ξ -потенциал, комплекс, NaCMC, DMAEMA-AA.
Keywords: polymer, ξ -potential, complex, NaCMC, DMAEMA-AA.

Введение

При смешении катионитического полимера с анионитическим обычно происходит взаимодействие

полимеров за счет разноимененных функциональных групп, что отражается и на электроизменчивом потенциале смеси полимеров [2; 4]. Определены зависимости плотности поверхностного заряда, электроизменчивого потенциала и

Библиографическое описание: Закироева Н.Т., Хазраткулова С.М. Влияние сополимера диметиламиногидроксиатакрилата с акриламидом на электроизменчивый потенциал натрийкарбоксиметилцеллюлозы // Университет: химия и биология : электрон. журн. 2020. 1(79). URL: <https://universem.com/uni/biology/archive/item/11050> (дата обращения: 06.01.2021).

электропроводности частиц макрокристаллической цеппололы (МКЦ) от величины pH и концентрации электролитов (HCl , NaOH , NaCl и CaCl_2). Найдены значения pH, соответствующие точке пульового заряда (pH_{iso}) и изоэлектрической точке (pH_{IEP}). Показано, что учет электропроводности частиц приводит к более высоким значениям потенциала, рассчитанного по данным электрофоретической подвижности частиц (по Георги), чем по классической формуле Смолуховского.

Материалы и методы. Нами было изучено изменение электроизменчивого потенциала катиономобилитицептололы ($\text{NaKM}\ddot{\text{C}}$) с молекулярной массой $10 \cdot 10^4$ и со степенью полимеризации 450, содержащий 360 функциональных $-\text{COO}-\text{Na}$ групп, способных ионизироваться в водных растворах с образованием отрицательно заряженной полимерной цепи, которая нейтрализуется добавлением положительно заряженного сополимера

диметиламинотиаметакрилата с акрилоником (ДМАЭМА-АА) при соотношении 1:1. Для смешения взяты 0,01 %-ные водные растворы исследуемых полимеров при различных соотношениях.

Результаты и их обсуждение. В качестве боковой жидкости готовили раствор хлористого калия с такими же значениями электропроводности и pH среды [1], что и исходный раствор полимеров $\text{NaKM}\ddot{\text{C}}$ и ДМАЭМА-АА. На рис. 1–3 приведены зависимости времени истечения растворов $\text{NaKM}\ddot{\text{C}}$, ДМАЭМА-АА в разных концентрациях, а также при соотношениях смеси: 1. ДМАЭМА-АА: $\text{NaKM}\ddot{\text{C}} = 6:4$; 2. ДМАЭМА-АА: $\text{NaKM}\ddot{\text{C}} = 4:6$; 3. ДМАЭМА-АА: $\text{NaKM}\ddot{\text{C}} = 3:5$. Видно, что при разбавлении сохраняется конформация макромолекул и, соответственно, получается линейная зависимость вязкости от концентрации, соответственно, возможно более точно получить и рассчитать скорость движения комплексов макромолекул.




Рисунок 1. Калибровочные кривые для расчета зависимости времени истечения растворов $\text{NaKM}\ddot{\text{C}}$ при концентрациях: 1. 0,008%; 2. 0,006%; 3. 0,004%; 4. 0,002%




Рисунок 2. Калибровочные кривые для расчета зависимости времени истечения растворов ДМАЭМА-АА при концентрациях: 1. 0,008%; 2. 0,006%; 3. 0,004%; 4. 0,002%




Рисунок 3. Калибровочные кривые для расчета зависимости времени истечения растворов смеси при соотношении: 1. ДМАЭМА-АА:НаКМЦ = 6:4; 2. ДМАЭМА-АА:НаКМЦ = 4:6; 3. ДМАЭМА-АА:НаКМЦ = 3:5

Таблица 1.

Результаты исследования растворов НаКМЦ, ДМАЭМА-АА и смеси ДМАЭМА-АА:НаКМЦ

№	Система	C %	L	T секунд
1	НаКМЦ	0,008	1	88,6
			2	90,2
			3	90,4
			4	92
		0,006	1	82,2
			2	82,8
			3	84,8
			4	86,6
		0,004	1	80
			2	80,6
			3	82,2
			4	82,7
		0,002	1	78,8
			2	80,44
			3	82
			4	82,6
2	ДМАЭМА-АА	0,008	1	86,8
			2	88
			3	88,6
			4	88,8
		0,006	1	86,4
			2	88,2
			3	90,2
			4	92
		0,004	1	86,6
			2	86,8
			3	88,4
			4	88,8
		0,002	1	86,8
			2	88,2
			3	88,8
			4	90,8

№	Система	C %	L	T секунд
1	ДМАЗМА-ААNaKМЦ	6:4	1	85,2
			2	85,6
			3	85,5
			4	86
2	ДМАЗМА-ААNaKМЦ	4:6	1	84,2
			2	84,6
			3	84,7
			4	85
3	ДМАЗМА-ААNaKМЦ	5:5	1	83,2
			2	83,6
			3	83,7
			4	84

Из таблицы видно, что у растворов NaKМЦ, ДМАЗМА-АА при разных концентрациях и в смеси в разных соотношениях ДМАЗМА-АА:NaKМЦ вязкость со временем увеличивается. Самоизмеряющаяся структура макромолекул в разбавленных растворах свойства не имеет.

Электрофорез макромолекул проводили на приборе для электрофореза (по Ребинеру и Фодману) [3], используя изменения вязкости вязкости от пути макромолекул за определенное время электрофореза. Ростет ξ -потенциал комплексов (NaKМЦ-ДМАЗМА-АА) проводили по уравнению [3]:

$$\xi = \frac{4 \pi \eta \theta}{m} 300^2, \text{ мВ.}$$

Получены калибровочная зависимость времени истечения раствора от предполагаемого пути, предположенного макромолекулами, для растворов NaKМЦ, ДМАЗМА-АА и их смесей, по которым и определили скорость движения макромолекул при различии разности потенциалов. По экспериментальным данным рассчитывали ξ -потенциал исходных полимеров и их смесей.

Электроизменительный потенциал для исходных полимеров отличается по знаку и по величине, а для смесей, как показывают кривые зависимости ξ -по-

тенциала от состава смесей (рис. 4), изображаются отклонения от addитивности, максимум которой находится при соотношении компонентов 1:1. Это можно объяснить тем, что при небольших добавках ДМАЗМА-АА образуются комплексы полимеров, макрогруппы сополимера полностью вытесняются и эффективный электроизменительный потенциал комплекса определяется конъюгацией карбоксильных групп с образованием более заряженного комплекса (ξ -потенциал уменьшается). При более высоких концентрациях ДМАЗМА-АА ξ -потенциал изменяется более резко и происходит перегорание комплекса до +55 мВ.

Полная вытеснение NaKМЦ полимером происходит при соотношении NaKМЦ:ДМАЗМА-АА 2:1. Это указывает на то, что ДМАЗМА-АА вытесняют NaKМЦ двумя функциональными группами.

Таким образом, при взаимодействии полимерных электролитов происходит образование поликомплексов за счет взаимодействия карбоксильных функциональных групп NaKМЦ с протонированными группами золотом и лигандом сополимера, на что указывают изменения электроизменительного потенциала. Изучая разбавленные растворы полимера, можно определить форму макромолекулы полимера, получить некоторую информацию о структуре и природе их характера.

Список литературы:

1. Закирова Н.Т., Ахбаров Х.И., Таптык Р.С. Использование комплексообразования природных и синтетических полисахаридов с NaKМЦ в растворе фотометрическим методом // Межд. конф. по химической технологиям. – Ташкент, 2007. – С. 36–39.
2. Нанокомпакт: новые подходы к созданию полимеров систем со специфическими свойствами / Ю.М. Церновецкий, Д.Ю. Багураево, А.Н. Жуков, А.В. Лоренцов // Обзоры: генезис. – Ташкент, 2003. – С. 36–37.
3. Осарбазза А.К., Закирова Н.Т., Ахбаров Х.И. ИК-спектроскопическое изучение макромолекулярных комплексов // Республикаанская научно-практическая конференция «Композиционные материалы на основе технологических отходов и местного сырья: состав, свойства и применение». – Ташкент, 2010. – С. 119–121.
4. Термодинамика взаимодействия в системе золото-карбоксиметилцеллюлоза – комплекс / Н.Т. Закирова, Р.С. Таптык, Х.И. Ахбаров, М.Х. Курбакова // Композиционные материалы. – 2005. – № 2. – С. 8–10.
5. Физико-химические исследования полимер-металлических комплексов / Н.Т. Закирова, А.К. Осарбазза, Г.А. Абдуллаева, Х.И. Ахбаров [и др.] // «Комплекс золото-мультисистем»: республиканская научно-практическая конференция. – Самарканд, 2009. – С. 19–20.