



UNIVERSUM: ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Научный журнал
Издается ежемесячно с ноября 2013 года
Является печатной версией сетевого журнала
Universum: химия и биология

Выпуск: 12(78)

Декабрь 2020

Часть 1

Москва
2020

СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ ПОЛИАКРИЛАМИДА

Хазраткулова Севара Мусиновна

ст. преп., канд. хим. наук,
Ташкентский фармацевтический институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: sevata.hazratkulova.83@mail.ru

Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич

д-р хим. наук, профессор химического факультета
Национального университета Узбекистана,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: mukhtarjan.ganiyev.83@mail.ru

Чулпонов Комильжон

канд. хим. наук, доцент фармацевтического факультета
Ташкентского фармацевтического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: komiljon.chulponov.83@mail.ru

Закирова Нодира Гуркуловна

канд. хим. наук, доцент фармацевтического факультета
Ташкентского фармацевтического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: nodira.zakirova.83@mail.ru

SYNTHESIS OF POLYMERIC DERIVATIVES OF LACTIC ACID BY CHEMICAL
TRANSFORMATIONS OF POLYACRYLAMIDE

Sevara M. Khazratkulova

Senior Lecturer, Candidate of Chemical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
Uzbekistan, Tashkent

Mukhtarjan G. Mukhammediev

Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Chemistry Department
of the National University of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent

Комильян Чулпонов

Associate Professor, Candidate of Chemical Sciences of the Pharmaceutical Faculty
of the Tashkent Pharmaceutical Institute,
Uzbekistan, Tashkent

Нодира Т. Закирова

Associate Professor, Candidate of Chemical Sciences of the Pharmaceutical Faculty
of the Tashkent Pharmaceutical Institute,
Uzbekistan, Tashkent

DOI: 10.32743/UniChem.2020.78.12-1.68-74

АННОТАЦИЯ

Синтезированы новые мономеры: ацрилон- N -малоноиламина кислота и ацрилон- N -малоно- N -имидозамещенная кислота, химическая структура определена физико-химическими методами. На основе этих мономеров получены водорастворимые полимеры.

Библиографическое описание: Синтез полимерных производных молочной кислоты химическими превращениями полиакриламида // Университет: химия и биология : ежекварт. научн. журн. Хазраткулова С.М. [и др.]. 2020. 12(78). ЦИЛ: <https://tashchem.com/tashchem/article/item/100077>

ABSTRACT

New monomers: acryl amide - N-methylen lactic acid and acrylamido-N-methylene citric acid was synthesized and it's chemical structure was determined by physico-chemical methods. Water-soluble polymers on the base of this monomer were obtained.

Ключевые слова: АА-Н-МЛК -акриламидо-N-метиленмочевой кислота, АА-Н-ММК -акриламидо-N-метиленцитратная кислота, полимер.

Keywords: AA-N-MCA-acrylamido-N-methylene citric acid, AA-N-MLA-akrilamid-N-methylenelactic acid, polymer.

Введение:

В последние годы особый интерес представляют водорастворимые и вододобукающие полимеры, появление которых в водных средах существенно зависит от природы растворителя, pH среды, присутствия реагентных веществ, температуры и других факторов. Такие полимеры перспективны для применения в медицине, биотехнологии, электронике (для создания датчиков и сенсоров), для решения экологических задач и т.д.[1-3].

Одним из методов получения таких полимеров является радикальная полимеризация мономеров содержащих в боковой цепи различные функциональные группы [4].

В данной работе приведены результаты исследования по синтезу нового мономера на основе молочной кислоты - акриламидо- N-молочной кислоты (АА-Н-МК). Выбор данного объекта исследования обусловлен тем, что полимеры и сополимеры, полученные поликонденсацией молочной кислот, из-за своей биocompatibility находят широкое применение в биотехнологии и медицине [5].

К тому же, ранее проведенные исследования, по синтезу мономеров и карбоновых полимеров на основе другой природной кислоты – гликолевой, показали их перспективность. Полимеры, синтезированные на основе вышеупомянутых производных гликолевой кислоты проявляли pH – чувствительные свойства и обладали малой токсичностью и были не аллергены [6].

Экспериментальная часть.

Акриламида N-молочной кислота (АА-Н-МК). В двухгорлую колбу с мешалкой помещали 7,1 г (0,1 моль) акриламида, 9 г (0,1 моль) молочной кислоты и 0,03 г (0,002 моль) гидроксиона. Смесь перемешивали при температуре 333К 3 часа. Из полученного продукта выпаривали воду с помощью водоструйного насоса при температуре 333К. Целевой продукт очищали от непрореагировавших компонентов последовательной экстракцией четыреххлористым углеродом и хлороформом. Выход продукта составил 77%.

Акриламида N-гликолевая кислота (АА-Н-ГК). В двухгорлую колбу с мешалкой помещали 7,1 г (0,1 моль) акриламида, 7,6 г (0,1 моль) гликолевой кислоты и 0,03 г (0,002 моль) гидроксиона. Смесь перемешивали при температуре 333К 3 часа. Из полученного продукта выпаривали воду с помощью водоструйного насоса при температуре 333К. Для удаления непрореагировавших исходных веществ продукт промывали сначала четыреххлористым углеродом затем хлороформом. Продукт представлял

собой синко-желтое масличистое вещество, без запаха. Выход продукта составил 68%.

а) Модификация ПЛА молочной кислотой

Для получения сополимера к 5 мл 4%-0,02 мольному раствору полимера добавили 2 мл 80%-0,02 моль молочной кислоты. Реакцию проводили в течении 3 часов с добавлением 5 мл воды при температуре 40°C, при постоянном перемешивании. Полученные сополимеры были вымыты содой в лизоксане и подвергались сушике под вакуумом.

Оборудование и регулирование

С целью получения акриламидных производных окислов были синтезированы мономеры - акриламидо-N-гликолевая и молочная кислоты (АА- Н-ГК, АА- Н-МК). Синтез мономеров проводили по методике приведенной в работе [7]. Синтез мономера проводили в водной среде взаимодействием акриламида с соответствующими природными окислами. Для достижения взаимодействия акриламида с карбоксильной группой окислов сразу подавалиали до pH=8 добавление карбоната натрия. Реагирующие компоненты смешивали при эквимолярном соотношении мономеров. Реакцию проводили в течении 5-10 часов при температуре 40-45°C. Затем реакционную смесь подавали соли кислоты и оставили остыть в холодильнике. Полученные мономеры вымывали в виде белых кристаллов. Их отфильтровывали, сушат в вакууме. Для получения чистых мономеров использовали метод колоночной хроматографии. Стартовую колонку заполнили Al₂O₃.



В качестве эмульсионной системы использовали смесь растворителей этилцетат-спирт в соотношении 7:3. Выделенные фракции анализировали методом тонкослойной хроматографии на силифеле. Значение R_f=0,783 для АА-Н-ММК; R_f=0,79 для АА-Н-МК.

Химическое строение синтезированных мономеров идентифицировали с помощью ИК-спектров, определением кислотного числа методом потенциометрического титрования. ИК-спектры АА-Н-МК приведены на рис.1. Как видно из рис.1 в ИК-спектре АА-Н-МК наблюдаются полосы поглощения в области 1596 cm^{-1} , соответствующие дубной связи и 1677 cm^{-1} валентным колебаниям $-\text{CONH-}$ группам

мономера. Испасшими полосы поглощения в области 1354 cm^{-1} соответствуют $-\text{OH}$ карбоксильной группы, а 1717 cm^{-1} карбонату карбоксильной группы остатка. При 3753 cm^{-1} наблюдается полоса поглощения соответствующая гидроксильным группам солищами водородными связями, которая свидетельствует о димеризованном состоянии мономера.




Рисунок 1. ИК-спектр акриламида-*N*-молочной кислоты






Рисунок 2. ХМР-спектр акриламида-*N*-молочной кислоты


Строение полученных мономеров доказали также методами ЯМР-спектроскопии. В спектрах ПМР (рис.2 и 3) имеются сигналы протонов дубной связи 6,2-6,5 м.д., сигналы протонов CH_2 и CH групп с различными заместителями (углерод, зеот, кислород) в интервале 3,5-4,5 м.д. В ЯМР-спектрах ^{13}C содеражаний (рис.4 и 5) 20 м.д. сигналы атома углерода монтичной группы, 60 м.д. сигналы атомов углерода гидроксильной группы, 100-110 м.д. сигналы атомов углерода дубной связи. Сигналы атомов углерода

карбоксильной группы при 180 м.д. Наличие карбоксильных групп в мономерах также подтверждало потенциометрическим титрованием. Исходя из литературных данных, ЯМР-спектроскопии и потенциометрического титрования различие взаимодействия акриламида с остатками кислот можно представить следующей схемой: где R=H – для производного гликолевой, R= CH_3 – для производного молочной кислот






*Рисунок 3. NMR-спектр африкамидо-*N*-стирольной кислоты*



*Рисунок 4. NMR-спектр африкамидо-*N*-молочной кислоты*



*Рисунок 5. NMR-спектр 13C африкамидо-*N*-молочной кислоты*

Строение полученных мономеров и их молекулярную массу определяли так же с помощью хроматомасс-спектроскопии. На рис. 6 приведены хроматомасс-спектры из которых изображаются сигналы 183,200 соответствующий массе фрагмента $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{NH}_2^+ - \text{O}(\text{OH})(\text{CH}_2)-\text{COO}^-\text{Na}$, 163,200 соответствующий массе вышеуказанного фрагмента без иона Na^+ . При удалении OH группы образуются фрагменты с массой 145,200; отрыв $\text{CH}_2=\text{CH}$ группы приводит к образованию фрагмента с массой 119,200. В спектре так же изображаются сигналы при 72- соответствующие молекулярной массе азидинамида

и 91 – соответствующий молекулярной массе молочнокислой кислоты, 18,300- молекула воды. Таким образом хроматомасс-спектроскопические исследования полностью доказывают структуру полученного мономера.

Для получения полимеров полученные мономеры подвергали радикальной полимеризации в водной среде. В качестве инициатора использовали персульфат калия. Полученные полимеры выделяли осаждением в метаноло-водный спирт и сушили в вакууме. Полимеры окисляют представляют собой белые порошкообразные вещества растворимые в воде.





Рисунок 6. Хроматомасс-спектр азидамино-N-метилной кислоты

Как уже было отмечено в обзоре литературы производные ПАА с карбоксильными группами находят широкое применение в различных отраслях науки, экономики и социальных сфер.

В связи с этим с целью получения производных ПАА содержащих в боковой цепи карбоксильные группы было изучено взаимодействие ПАА с молочнокислой кислотой. Данные реакции можно представить следующей схемой:



Полиазидамины (ПАА) получали радикальной полимеризацией зарядами в водной среде в присутствии персульфата калия (Реакция получения приведена в обзоре литературы с.9). Как видно из схемы в результате реакции образуется полимер, содержащий карбоксильные группы, поэтому степень прогрессии зарядами групп в карбоксилодержащем определяли потенциометрическим методом.

Строение полученного полимера изучали методом ИК спектроскопии (Рис. 7). В ИК спектрах продукта монтификации изображается 1730 см⁻¹ наблюдается новая полоса поглощения соответствующая карбонату карбоксильной группы молочнокислой кислоты. При этом изображается уменьшение интенсивности полосы поглощения при 1660 см⁻¹ соответствующий карбонату азидной группы поликарбоната.




Рисунок 7. ИК спектр продукта взаимодействия ПАА с молочной кислотой

На рис. 8 представлена зависимость превращения ацетильных групп полимера в карбоксилатные группы от продолжительности реакции.

С целью определения температурной зависимости и субстратной энергии активации процесса было изучено reaction превращения AA групп полимера в AA-N-MK групп при температурах 323, 333 и 343 К.




Рисунок 8. Зависимость степени превращения AA групп в AA-N-MK от продолжительности реакции $T=323$; [ПАА-N-MK]=1,5моль/л; [МК]=3,086 моль/л

Видно, что с увеличением продолжительности реакции степень превращения AA групп полимера в AA-N-MK группы возрастает, и максимальное значение достигается за 22 часа.




Рисунок 9. Логарифмическая зависимость степени превращения AA групп в AA-N-MK от обратной температуры реакции (продолжительность реакции 10 часов).

Соотношение [АА]/[МК]=1,
[ПАА-N-MK]=1,5моль/л; [МК]=3,086 моль/л

Как видно из рис. 9 скорость изучаемой реакции значительно возрастает с увеличением температуры.

Таблица 1.

Скорость реакции и энергия активации процесса модификации поликарилатом молочной кислотой

T, K	$\times 10^4 \text{ моль/л·с}$		E, кДж/моль	
	ПАА-N-MK	ПАА-NГК	AA-NMK	AA-NГК
323	1,48	0,9		
333	1,78	1,2		
343	2,6	1,9	18,1	19,0

Из зависимости логарифма скорости реакции от обратной температуры было вычислено значение субстратной энергии активации процесса. Найденные величины E, для изучаемой системы и взятой для

сринения ПАА - гликолевая кислота приведены в табл. 1. Видно, что величина энергии активации данных реакций очень мала, что свидетельствует о малой зависимости скорости реакции от температуры.




Рисунок 10 Логарифмическая зависимость скорости реакции взаимодействия поликриптона с молочной кислотой
Концентрация оксикислоты $[M]_0 = 3,086; 1,543; 0,79$ моль/л соответственно. $T=333$

Для выяснения кинетических закономерностей процесса

На рис.10 представлена логарифмическая зависимость скорости превращения АА групп в АА-Н-МК при различных концентрациях оксикислоты. На рис. 11 представлена логарифмическая зависимость скорости образования ПЛА-Н-МК от концентрации АА групп полимера.




Рисунок 11. Концентрация полимера $[ПЛ4,4]=0,195; 0,391; 0,782$ моль/л соответственно $T=333$

Из представленных данных видно, что скорость реакции в водном растворе увеличивается с возрастанием концентрации оксикислоты и полимера.

Порядок реакции по оксикислоте и замещенным группам полимера, определенных из оснований данных рис. 10 и 11 составляют 1,1 и 1,2 соответственно. Таким образом общее уравнение скорости реакции модификации ПЛА молочной кислотой имеет следующий вид:

$$V=K[\text{ПЛА}]^{1,2} \times [M]^{1,1}$$

Видно, что динамики реакции подчиняются закономерностям, наблюдавшим для гомогенных реакций, т.е. скорость реакции пропорциональна концентрации реагирующих компонентов в первой степени, в общем порядке равен двум.

Таким образом, химическим превращением поликриптона под воздействием молочной кислоты получены новые водорастворимые полимеры с карбоксильными группами в боковой цепи.

Заключение

1. Впервые на основе природных оксикислот синтезированы акрилоникро- N -гликозиды, акрилоникро- N -молочная кислоты. Анализы ИК-, ЯМР-, хроматомасс спектров позволяют доказать структуру полученных макромолекул.

2. Модификацией поликриптона молочной кислотой получены сополимеры акрилоникро- N -молочной кислоты с гликозидом. Структура полученного полимера подтверждена методами ИК спектроскопии и потенциометрическим титрованием. Порядок линейной реакции по молочной кислоте и замещенным группам полимера, энергия активации подтверждают подчинение кинетики реакции закономерностям гомогенных реакций второго порядка.

Список литературы:

1. Aguilar M.R., Roman J.S., editors. Smart polymers and their applications. Oxford: Elsevier Ltd.; 2014. 552 pp.
2. Roy D, Cambre RN, Sumerlin BS. Future perspectives and recent advances in stimuli-responsive materials. // Prog Polym Sci. - 2010.-35.-P. 278–301.
3. Jiang S, Cao Z. Ultralow-fouling, functionalizable, and hydrolyzable zwitterionic materials and their derivatives for biological applications. // Adv Mater. - 2010.-22.-9.-P.920–932.
4. Huayu Tian, Zhaoxue Tang, Xiuli Zhuang, Xueqi Chen, Xiaobin Jing Biodegradable synthetic polymers: Preparation, functionalization and biomedical application //Progress in Polymer Science. - 2012. - 37. - P.237– 280.
5. Onidjan H, Park K. Introduction to Hydrogels. In: Ottomarite RM, Park K, Okano T, editors. Biomedical applications of hydrogels handbook. New York, Heidelberg, London: Springer; 2010. p. 1–16.
6. Lin Chu, Changxin Lin, Guiyin Zhou, Rui Xu, Yanhong Tang, Zeheng Zeng, Shanglian Luo. A double network gel as low cost and easy recycle adsorbent: Highly Efficient removal of Cd(II) and Pb(II) pollutants from wastewater // Journal of Hazardous Materials. - 2015.-300.-P. 153–160.
7. Браттер М.А., Балогородская К.В., Рассказов И.И. Синтез флокулянтов на основе высокомолекулярной поликриптоной кислоты // Тез. докл. IV-Всероссийской конф «Водорастворимые полимеры и их производные». - Иркутск, 1991.-С. 17.