



# ЎзМУ ХАБАРЛАРИ

## ВЕСТНИК НУУЗ

### АСТА NUUz

МИРЗО УЛУГБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ  
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ  
1997  
ЙИЛДАН  
ЧИҚА  
БОШЛАГАН  
  
2022  
3/1/1  
Табиий  
фанлар

Бош мухаррир:

И.У.МАДЖИДОВ – т.ф.д., профессор

Бош мухаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир ҳайъати:

Сабиров Р.З. – б.ф.д., академик

Арипов Т.Ф. – б.ф.д., академик

Салихов Ш.И. – ф.-м.ф.д., проф.

Тожибоев К.Ш. – б.ф.д., академик

Саттаров Ж.С. – б.ф.д., академик

Абдурахманов Т. – б.ф.н.

Давронов К.Д. – б.ф.д., проф.

Қодирова Ш. – к.ф.д.

Хантбоев А.Х. – к.ф.д.

Умаров А.З. – г.-м.ф.н., доц.

Тойчиев Х. – г.-м.ф.д.

Кушаков А.Р. – г.-м.ф.н., проф.

Ҳикматов Ф. – тех.ф.д., проф.

Масъул котиб: З. МАЖИД

ТОШКЕНТ – 2022



Севара ХАЗРАТКУЛОВА,

Доцент и.о., к.х.н. Ташкентский фармацевтический институт

Е-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

Мухтаржан МУХАМЕДИЕВ,

Д.х.н., профессор Национального университета Узбекистана

Е-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

Нодира ЗОКИРОВА,

Доцент, к.х.н. Ташкентский фармацевтический институт

Е-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

Мунисса КАСИМОВА,

Старший преподаватель Ташкентский фармацевтический институт

Е-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru

Рецензент доцент НУУЗ, к.ф.н., Расмонова Да.

## ПОЛИАКРИЛАМИДНИНГ ХИМЕЙИИ ХОССАЛАРИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЙУЛӢ ЁРДАМИДА СУТ КИСЛОТАСИННИ ПОЛИМЕР ХОССАЛАРИНИ СИНТЕЗИ.

Аннотация

Yangi monomerlar sintez qilindi: akrylamido-N-metilen-sut kislotasi va akrylamido-N-metilen-limon kislotasi kimyoviy tuzilishi fizik-kimyoviy usullar bilan aniqlangan. Ularning asosida suvda eriydigan polimerlarni olish imkoniyati ko'satilgan.

Калит сўзлар: AA-N-MK -акриламидо-N-метиленлимон кислота, AA-N-MMK -акриламидо-N-метиленсүт кислота, полимер.

## СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ ПОЛИАКРИЛАМИДА

Аннотация

Синтезированы новые мономеры: акриламидо-N-метилен-молочная и акриламидо-N-метилен-лимонной кислота химическое строение которых идентифицированы физико-химическими методами. Показана возможность получения водорастворимых полимеров на их основе.

Ключевые слова: ПАА-полиакриламид, ПАА-N-MK -полиакриламидо-N-молочной кислота, полимер.

## SYNTHESIS OF POLYMERIC DERIVATIVES OF LACTIC ACID BY CHEMICAL TRANSFORMATIONS OF POLYACRYLAMIDE

Abstract

New monomers: acryl amide – N- methylene lactic acid and acrylamide-N-methylene citric acid was synthesized and its chemical structure was determined by physico-chemical methods. Water-soluble polymers on the base of this monomers were obtained.

Key words: PAA-polyacrylamide, PAA-N-MK -Polyacrylamido-N-lactic acid, polymer.

**Введение.** В последние годы особый интерес представляют водорастворимые и водонабухающие полимеры, поведение которых в водных средах существенно зависит от природы растворителя, pH среды, присутствия различных веществ, температуры и других факторов. Такие полимеры перспективны для применения в медицине, биотехнологии, электронике (для создания датчиков и сенсоров), для решения экологических задач и т.д. [1-3].

Одним из методов получения таких полимеров является радикальная полимеризация мономеров содержащих в боковой цепи различные функциональные группы [4].

В данной работе приведены результаты исследования по синтезу нового мономера на основе молочной кислоты-акриламидо-N-молочной кислоты (AA-N-MK). Выбор данного объекта исследования обусловлен тем, что полимеры и сополимеры, полученные поликонденсацией молочной кислот, из-за своей безвредности находят широкое применение в биотехнологии и медицине [5].

К тому же, ранее проведенные исследования, по синтезу мономеров и карбоцепных полимеров на основе другой природной кислоты – гликолевой, показали их перспективность. Полимеры, синтезированные на основе ненасыщенных производных гликолевой кислоты проявляли pH – чувствительные свойства и обладали малой токсичностью и были не аллергены [6].


Экспериментальная часть

Модификация ПАА молочной кислотой

Для получения сополимера к 5 мл. 4% 0,02 молярному раствору полимера добавили 2 мл. 80% 0,02 моль молочной кислоты. Реакцию проводили в течении 5 часов с добавлением 5 мл. воды при температуре 400C, при постоянном перемешивании. Полученные сополимеры были выделены осаждением в диоксане и подвергались сушке под вакуумом.

Обсуждение результатов

В связи с этим с целью получения производных ПАА содержащих в боковой цепи карбоксильные группы было изучено взаимодействие ПАА с молочной кислотой. Данную реакцию можно представить следующей схемой:



Полиакриламид (ПАА) получали радикальной полимеризацией акриламида в водной среде в присутствии персульфата калия (Реакции получения приведены в обзоре литературы с.9). Как видно из схемы в результате реакции образуется полимер, содержащий карбоксильные группы, поэтому степень превращения акриламидных групп в карбоксилодержащие определяли потенциометрическим методом. Структуру полученного полимера идентифицировали методом ИК спектроскопии (Рис.1). В ИК спектрах продукта модификации наблюдаются 1730 см<sup>-1</sup> наблюдается новая полоса поглощения соответствующая карбонилу карбоксильной группы молочной кислоты. При этом наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения при 1660 см<sup>-1</sup> соответствующей карбонилу амидной группы полиакриламида.




Рис. 1  
Рис. 1 ИК спектр продукта взаимодействия ПАА с молочной кислотой.

На рис. 2. представлена зависимость превращения амидных групп полимера в акриламидомолочные группы от продолжительности реакции.




Рис. 2.5.2  
T=333; [ПАА- N-МК]=1,5 моль/л; [МК]=3,086 моль/л

Рис. 2. Зависимость степени превращения AA групп в AA-N-MK от продолжительности реакции

Видно, что с увеличением продолжительности реакции степень превращения AA групп полимера в AA-N-MK группы возрастает, и максимальное значение достигается за 22 часа.

С целью определения температурной зависимости и суммарной энергии активации процесса была изучена реакция превращения AA групп полимера в AA-N-MK группы при температурах 323, 333 и 343 К.




Рис.3  
[ПАА- N-МК]=1,5 моль/л; [МК]=3,086 моль/л  
Рис.3.Логарифмическая зависимость степени превращения AA групп в AA-N-MK от обратной температуры реакции (продолжительность реакции 10 часов). Соотношение [AA]:[МК]=1.

Как видно из рис. 3 скорость изучаемой реакции незначительно возрастает с увеличением температуры.

Таблица 1

Скорость реакции и энергия активации процесса модификации полиакриламида молочной кислотой

| T, K | V×10 <sup>-4</sup> моль/л·с |          | E, кДж/моль |         |
|------|-----------------------------|----------|-------------|---------|
|      | ПАА-Н-МК                    | ПАА-Н-ГК | AA-N-MK     | AA-N-GK |
| 323  | 1,48                        | 0,9      |             |         |
| 333  | 1,78                        | 1,2      | 18080       | 19015   |
| 343  | 2,6                         | 1,9      |             |         |

Из зависимости логарифма скорости реакции от обратной температуры было вычислено значение суммарной энергии активации процесса. Найденные значения Еа для изученной системы и взятой для сравнения ПАА - глюковая кислота приведены в табл. 1. Видно, что значения энергии активации данных реакций очень малы, что свидетельствует о малой зависимости скорости реакции от температуры.